



## BauderPIR Systemkaschierung

Optimiert die Verlegung von BauderPIR Wärmedämmelementen im Grat-, Kehl-, First- und Flächenbereich



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

# BauderPIR Systemkaschierung

## Die diffusionsoffene und selbstklebende Spezialbahn

Beim Verlegen von BauderPIR Dämmelementen im Detailbereich (Gaube, Kehle, Grat, Fläche ...) verblieben bisher Reststücke. Wurden diese umgedreht eingebaut (technisch schon immer möglich) fehlte die oberseitige Kaschierung und damit die Funktion der zweiten wasserführenden Ebene. Diese konnte bisher nur durch aufwändiges Verlegen, Aufkleben einer separaten Bahn und unter hohem zeitlichen Aufwand hergestellt werden.

Mit der BauderPIR Systemkaschierung ist dies wesentlich einfacher und wirtschaftlicher. BauderPIR Restplatten werden einfach gedreht. Anschließend wird mit der BauderPIR Systemkaschierung die zweite wasserführende Ebene her-

gestellt. Dazu die unterseitig kaltselfklebende BauderPIR Systemkaschierung auf die erforderliche Größe zuschneiden, die unterseitige Folie abziehen und auf das umgedrehte BauderPIR Reststück aufkleben. Einfacher, sicherer und schneller als bisher und mit einer nahezu gleichen Optik.

### Verlegehinweis:

Sollten Nut oder Feder nicht vorhanden sein oder Nut auf Nut stoßen, müssen die Leerräume mit PUR-Dosenschäum ausgeschäumt werden. Stoßen Feder auf Feder müssen diese abgeschnitten werden. Die entstehende Fuge wird ebenfalls ausgeschäumt.



Einpassen der gedrehten Wärmedämmplatte (deutlich sichtbar die unkaschierte Unterseite).



BauderPIR Systemkaschierung zuschneiden.



Abziehen der unterseitigen Folie, die die kaltselfklebende Schicht schützt.



Andrücken der BauderPIR Systemkaschierung - Fertig.

Oberfläche	oben: dreilagige Vlies-/Folien-/Vlieskombination mit unterseitig streifenweise kaltselfklebender Bitumenbeschichtung unten: silikonisierte Abziehfolie
Länge ÖNORM EN 1848-1	25 m
Breite ÖNORM EN 1848-1	1,25 m
Gewicht ÖNORM EN 1848-1	ca. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1	Klasse E / B2
Kaltbiegeverhalten ÖNORM EN 1109	- 25 °C
Wärmestandfestigkeit ÖNORM EN 1110	+ 80 °C
m <sup>2</sup> /Rolle	31,25 m <sup>2</sup>
Lieferform	Rolle
Artikel-/Bestell-Nr.	1222 0000

# BAUDER

Bauder Ges.m.b.H.  
Gewerbepark 16  
4052 Ansfelden  
Telefon 0 72 29/6 91 30  
Telefax 0 72 29/6 55 18  
info@bauder.at

[www.bauder.at](http://www.bauder.at)

**Polyurethan**  
dämmt besser®



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

1222/0909A DW