



BauderTOP TS 25 PLUS

Die Unterdeckung mit den 5 PLUS



Steildach-Systeme



Flachdach-Systeme



Gründach-Systeme

BauderTOP TS 25 PLUS

Bitumen-Unterdeckung zur Verlegung auf Holzschalung

Bewährt

BauderTOP TS 25 PLUS ist die Polymerbitumen-Unterdeckung für höchste Belastungen im geneigten Dach. Und das hat seinen Grund. Denn seit vielen Jahren hat sich Polymerbitumen in der Flachdachabdichtung unter härtesten Bedingungen bewährt und durchgesetzt.

Flexibel

BauderTOP TS 25 PLUS bleibt auch bei strenger Kälte (bis -25 °C) flexibel. Sie bleibt andererseits auch bei sommerlicher Hitze dauerhaft in Form, ein Ablösen oder Abrutschen der Deckschicht ist ausgeschlossen.

Ausreißfest

Das Trägermaterial ist ein spezielles, fadendurchwirktes Glasvlies mit Randfadenverstärkung.

Rutschsicher

Rutschsicher und gut begehbar, auch bei Nässe, durch profilierte Oberflächenstruktur.

Verlegefreundlich

Verlegefreundliche und kalkulatorisch günstige Rollenbreiten bei gleicher, bewährter Rollenlänge. Einfache Verlegung mit weniger Ansatzstellen.

BauderTOP TS 25 PLUS

Oberfläche	oben: Kunststoff-Faservlies unten: mineralisch bestreut
Trägereinlage	Glasvlies
Länge ÖNORM EN 1848-1	25 m
Breite ÖNORM EN 1848-1	1 m
Gewicht ÖNORM EN 1848-1	ca. 900 g/m ²
Brandverhalten ÖNORM EN 13501-1	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang ÖNORM EN 1928:2001	W1
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) ÖNORM EN 1931	ca. 25 m
Kaltbiegeverhalten ÖNORM EN 1109	-25 °C
Wärmestandfestigkeit ÖNORM EN 1110	$\geq +100\text{ °C}$
Zugverhalten maximale Zugkraft ÖNORM EN 12311-1 Dehnung ÖNORM EN 12311-1	längs $\geq 320\text{ N}/50\text{ mm}$; quer $\geq 250\text{ N}/50\text{ mm}$ längs $\geq 2\%$; quer $\geq 2\%$
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft) ÖNORM EN 12310-1	längs $\geq 70\text{ N}$; quer $\geq 70\text{ N}$
Lieferform	Palette mit 600 m ² (24 Rollen)
Artikel-/Bestell-Nummer	1778 0000

Die Vorteile auf einen Blick

- PLUS an Einreißfestigkeit
- PLUS an Oberflächenstruktur
- PLUS an Geschmeidigkeit für problemlose Detailausbildung
- PLUS an Nagelausreißfestigkeit
- Patentrechtlich geschützt
Europa Patent 0 271727

Verlegehinweise

Die Verlegung erfolgt parallel zur Traufe von unten nach oben mit verdeckter Nagelung und ca. 10 cm Überlappung. Stöße versetzt anordnen.

BAUDER

Bauder Ges.m.b.H.
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefax 0 72 29/6 55 18
info@bauder.at

www.bauder.at



Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

1778BR/0809A DW